

酸性除油剂 D801

产品简介

D801 用于强力清除印制板上的有机污物（轻油）、指印、氧化膜，光洁铜层表面，使板面与镀铜层有良好的结合力，并使镀层平整，光亮，适用于顶夹挂板的电镀设备。

操作条件

D801	:	10%(8-12%) (V/V)
温度	:	25-35°C
处理时间	:	3-5min
搅拌	:	摆动及过滤循环（5-10 微米聚丙烯滤芯）
加热器	:	316 不锈钢、钛、聚四氟乙烯
振动装置	:	振动马达(建议功率 50-75W)及气振
槽体材质	:	PP 或 PVC

配槽（100L）

1. 将 50L 纯水放入槽。
2. 加入 D801 10L 及 98%硫酸 1L，加水至 100L，搅拌均匀。

槽液维护

1. 处理 100m² 板后，需补加 D801 1L 及 98%硫酸 0.1L，生产过程 D801 与 98%硫酸按 10: 1 补加；
2. 正常生产每天分析一次药水含量，并调整到最佳值；
3. 工件在除油过程中需水平摆动，然后用水彻底冲洗；
4. 每 1L 工作液处理 8-10m² 板后，更换部分或全部槽液。